

**SARL JEM** 

8, rue Desclercs ZI Péchiney FR - 77515 POMMEUSE

À l'attention de M. NARME

Vitry, le 22 juillet 2013

N. réf. : Devis n°397.13.TB

V. réf. : Commande n° D8-00333

Objet: Rapport d'étude n° C319 494

Monsieur,

Veuillez trouver ci-après, les résultats des essais effectués selon le programme convenu, concernant la tenue à l'ozone d'un matériau.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

**Anildo RODRIGUES** 

Technicien arodrigues@Irccp.com



**Bénédicte NIZET** 

Responsable ECH nizet@lrccp.com

Pôle Matériaux & Procédés

Pôle Matériaux & Procédés







## Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques

**SARL JEM** 

8, rue Desclercs ZI Péchiney FR - 77515 POMMEUSE

Rapport d'étude n° **C319 494** 22 juillet 2013

Essai de tenue à l'ozone







**SARL JEM** 

8, rue Desclercs ZI Péchiney FR - 77515 POMMEUSE

## Essai de tenue à l'ozone

**Participant**: Anildo RODRIGUES

**Références** : Devis n° 397.13.TB

Commande n° D8-00333

Les résultats d'essais ou analyses communiqués dans le présent rapport ne concernent que les échantillons, produits ou matériels qui nous ont été présentés et ont été testés. Ils ne préjugent en rien de la représentativité de ces objets par rapport à l'ensemble de la fabrication.

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Il comporte 3 pages.

Les échantillons relatifs à cette étude sont conservés six mois. Au-delà de cette période, et sauf avis contraire, ils seront éliminés.







## RESISTANCE A L'AIR OZONISE

Référence mélange : 2690N/1

(dureté D.I.D.C.: 66°)

Norme : NF ISO 1431-1

paragraphe 4-2.9 de la norme EN 681-1

Concentration de l'air en ozone :  $(50\pm5)$  ppcm Température d'essai :  $(40\pm2)$  °C Humidité relative :  $(55\pm10)$ % Durée d'exposition :  $(48_0^{-2})$  h

Type d'éprouvettes : 4 haltères de type H2

Allongement des éprouvettes : 20 % Etat : initial

Conditionnement avant essai : 70h à l'abri de l'ozone et de la lumière

Type d'essai : statique à l'origine

Observation après exposition : à l'œil nu

## Résultat obtenu :

A l'issue de l'exposition, les éprouvettes testées ne présentent **aucune détérioration** visible à la loupe de grossissement 7.



**Anildo RODRIGUES** 

Technicien arodrigues@lrccp.com



Approbateur:

**Bénédicte NIZET** Responsable ECH nizet@lrccp.com

Pôle Matériaux & Procédés

Pôle Matériaux & Procédés











